



PanelTack HM

Product

Simson PanelTack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a. voor de verlijming van vezelcement- en multiplex gevelpanelen.

Toepassingen

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

Voordelen

- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

Verwerking

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen.

Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat.

Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

PanelTack HM

Technische kenmerken

Basisgrondstof	SMP Polymer	
Component	1	
Type	elastisch	
Consistentie	gladde, homogene pasta	
Shore A	ca. 52	
Soortelijke massa	ca. 1,5 gram/ml	
Standvermogen 25 mm	0 mm	(bij +20°C)
Huidvorming (begin)	15 min.	(bij +20°C/RV 50%)
Treksterkte	2,6 N/mm ²	ISO 37
Afschuifsterkte	2,5 N/mm ²	
Max. toelaatbare verplaatsing	3 mm	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C	

Kleur

zwart
zwart

Verpakking

patroon 290 ml
worst 600 ml

Artikelcode

132201
132181

Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Meer dan 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) MMJJ.

Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be